



北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358

传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200

传真：86-20-84016006


URL: <http://www.sr-business.com>

Email: [src@sr-business.com](mailto:src@sr-business.com)

## 嫌氣性螺絲固定膠




包裝：250 c. c.



ARONTITE Locks



ARONTITE Retains



ARONTITE Seals

### ARONTITE 之特性：

1. 常溫硬化一液型：作業性卓越，短時間即能強力膠固。
2. 優異的滲透性：對細隙亦能滲透，絕無硬化收縮現象。
3. 用途廣泛：對鐵，不銹鋼，黃銅等金屬類最適合。
4. 物性優越：有極佳之耐溶劑性，耐油性，耐藥性，耐熱性，耐寒性，屬中性，所以無腐蝕性。
5. 可分解再重裝配：將 ARON TITE 按各級別妥善運用時，可將膠固處分解，解體再重裝配。
6. 保管使用容易：與空氣接觸時，呈現安定液狀，無著火性，無毒性，不會對人體皮膚造成傷害。
7. 耐油性接著：對於塗有防鏽油之零件，可以不必經過脫脂處理，即可接著。

### 使用方法：

1. 按照螺絲之間隙與必要轉矩強度，選擇適用的 ARONTITE。
2. 清除欲固接處的雜質，以 ARONTITE 塗佈，填充使用。



**北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.**

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358

传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200

传真：86-20-84016006

URL: <http://www.sr-business.com>

Email: [src@sr-business.com](mailto:src@sr-business.com)

3. 使用後靜置 30~60 分鐘，數小時後即可達到充分耐用的強度。
4. 使用完畢請旋緊瓶蓋，放置陰涼處保存。

類別 項目	顏色	黏 度 (CPS)	固化 速度 (min)	最大 容許 間隙 (mm)	轉矩強度 (kgf-cm)		剪斷 強度 (kgf/cm <sup>2</sup> )	主要特徵	主要用途
					破 壞 轉 矩	脫 出 轉 矩			
UL	青	15	40	0.1	100	50	75	*油面接著性良好 *低黏度	*可卸下型 *用於螺絲釘, 小螺絲
UR	綠	150	20	0.2	250	300	250	*油面接著性良好 *高強度	*永久固定型 *齒輪, 轉軸, 一般嵌合